

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

BARNIZ MARINO 100 - (04-1001)

Barniz de un componente, de muy alto contenido de sólidos.

Forma una película de Máxima Elasticidad, con capacidad de absorber rayos UV, lo que le permite acompañar los movimientos naturales de la madera sin secarse ni quebrajarse.

Película de alta transparencia y brillo que mantiene el color original de la madera sin oscurecer ni amarillear.

Mayor resistencia a los Rayos UV y agentes químicos del medio ambiente (salitre, combustibles, aceites, etc.).

Comprobada durabilidad en los ambientes náuticos más severos, río, mar y fondeaderos.

DATOS TÉCNICOS*

TIPO: Alquid-uretano modificado

PESO ESPECÍFICO	:		0,950 Kg/l
VISCOSIDAD (Copa Ford # 4, 25 ° C)	:	Inicial	: 83"
CONTENIDO DE SÓLIDOS	:	Por peso	: 51.8 ± 2%
	:	Por volumen	: 45,0 ± 2%
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA)	:	Al tacto	: 3 horas
	:	Para repintar	: 24 horas
	:	Duro	: 24 horas
	:	Curado total	: 72 horas

TEMPERATURA DE APLICACIÓN : 10° C mínimo

COLOR : Incoloro

BRILLO : Brillante

ESTABILIDAD EN EL ENVASE : 1 año

RENDIMIENTO TEORICO : 18 m²/l para 25 μ de película seca

(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)

ESPESOR RECOMENDADO : 50 - 70μ de película seca

DILUYENTE : 01-1

PRESENTACIÓN : 1, 4 y 10 y 20 litros

* Referidos al 4-1002.

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe encontrarse seca, libre de polvo, grasa, aceite, cera, jabón u otros contaminantes. Es conveniente eliminar totalmente pinturas anteriores.
- Sobre madera nueva y seca, se recomienda aplicar una base de 3 manos de barniz diluido según la siguiente tabla:
 - 1ra mano: 25% de barniz + 75% de Diluyente Cód. 01-0001;
 - 2da mano: 50% de barniz + 50% de Diluyente Cód. 01-0001;
 - 3ra mano: 75% de barniz + 25% de Diluyente Cód. 01-0001;y terminar con 2 manos puras de barniz.
- Se recomienda diluir sólo la cantidad a utilizar, y no incorporar el producto diluido al recipiente de origen.
- Dejar secar 24 horas luego de cada mano.
- Antes de aplicar la mano siguiente, lijar suavemente en el sentido de la veta de la madera.
- Puede ser aplicado sobre barnices anteriores que estén en buenas condiciones, previo lijado.
- Agitar muy bien para homogeneizar el contenido del envase.
- Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete, ajustando convenientemente la dilución.
- Para más información, consulte la ficha técnica en www.stealcote.com.ar

ADVERTENCIAS

- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc., lo antes posible.
- Aplicar en ambientes bien ventilados o utilizar máscara de protección. No inhalar los vapores.
- En caso de contacto directo con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y consultar a un médico.
- En caso de ingestión, acuda en forma inmediata al médico.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener alejado del fuego, y/o de fuentes de calor intenso.
- Producto inflamable 2º.

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencias prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín, con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE