

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

PISOS DEPOTIVOS - Revestimiento - (39-color

Pintura formulada sobre la base de caucho acrílico para el pintado y demarcación de pisos deportivos , tanto interiores como expuestos a la intemperie . Es adecuada también para la zonificación y señalización de áreas de trabajo en fabricas , talleres , industrias y playas de estacionamiento.

DATOS TÉCNICOS*

TIPO: Acrílico

PESO ESPECÍFICO : 1,330 Kg/l
VISCOSIDAD (Copa Ford # 4, 25 ° C) : Inicial : 150"
CONTENIDO DE SÓLIDOS : Por peso : 65,0 ± 1%
Por volumen : 46,5 ± 1%
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA) : Al tacto : 30 minutos
Para repintar : 12 horas
Duro : 24 horas
Curado total : 72 horas

TEMPERATURA DE APLICACION : 10° C mínimo
COLOR : Blanco – Amarillo – Verde – Azul - Rojo
BRILLO : Semimate
ESTABILIDAD EN EL ENVASE : 1 año
RENDIMIENTO TEORICO : 11,5 m²/ l para 40 µ de película seca
(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)
DILUYENTE : Diluyente 39-1
PRESENTACION : 4 y 20 litros

* Referidos al 39-1134 Blanco

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de polvo , grasas , aceites , ceras , jabónes u otros contaminantes. Es conveniente eliminar totalmente pinturas anteriores .
- Las superficies cementicias nuevas , deberán tener una antigüedad mínima de 30–45 días de realizadas . Antes de recubrir estas , es necesario neutralizarlas con una solución de 1 parte de ácido muriático comercial en 3 partes de agua , en volumen , dejar actuar 5 minutos y enjuagar con abundante agua limpia . Dejar secar muy bien .
- Para el bacheo debe utilizarse la Masilla Epóxica "Epo-Lux" (Cód. 33-1437).
- Agitar muy bien para homogeneizar el contenido del envase.
- Puede ser aplicado a pincel , rodillo o soplete , ajustando convenientemente la viscosidad.
- En superficies cementicias , se recomienda diluir la primera mano en una proporción de una parte de pintura y una parte de diluyente para obtener una mayor penetración en el sustrato por lo que el rendimiento de la misma dependerá de la absorción de este . Las dos manos siguientes se aplicaran con una dilución que oscilará entre el 10 – 15 % , con un rendimiento aproximado de 11 m². por litro y mano.
- Dejar transcurrir 12 horas entre manos .
- Librar al tránsito después de 72 horas de aplicada la ultima mano .
- Para la limpieza y mantenimiento del piso , lavar con detergente y enjuagar muy bien .

ADVERTENCIAS

- Limpiar las herramientas , manchas , salpicaduras , etc. lo antes posible.
- Aplicar en ambientes bien ventilados o utilizar máscara de protección . No inhalar los vapores.
- En caso de contacto directo con la piel , lavar inmediatamente con agua y jabón . En caso de salpicaduras en los ojos , lavar con abundante agua y consultar con el médico.
- Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor intenso.
- **Producto Inflamable 2º.**

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencia prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE.