

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
BARNIZ MARINO 50 - (04-1001)

Barniz de un componente, de alto contenido de sólidos, de óptimo rendimiento.
Protege mediante una película de alta transparencia y brillo, manteniendo el color original de la madera, sin oscurecer ni amarillear.
Posee absorbedores de Rayos Ultra Violetas (UV) de alta calidad, y una gran resistencia a los agentes químicos del medio ambiente (salitre, combustibles, aceites, etc.).
Mantiene la dureza y elasticidad por más tiempo.
Comprobada durabilidad en los ambientes náuticos más severos, río, mar y fondeaderos.

DATOS TÉCNICOS*

TIPO :	Alquid-uretano modificado		
PESO ESPECÍFICO	:	0,930 Kg/l	
VISCOSIDAD (Copa Ford # 4, 25 ° C)	:	Inicial :	50"
CONTENIDO DE SÓLIDOS	:	Por peso :	48,0 ± 2%
	:	Por volumen :	38,0 ± 2%
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA)	:	Al tacto :	4 horas
	:	Para repintar :	24 horas
	:	Duro :	24 horas
	:	Curado total :	72 horas
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	:	10° C mínimo	
COLOR	:	Incoloro	
BRILLO	:	Brillante y Semimate	
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	:	1 año	
RENDIMIENTO TEORICO	:	15 m ² /l para 25 μ de película seca	
(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)			
ESPESOR RECOMENDADO	:	50 - 70μ de película seca	
DILUYENTE	:	01-1	
PRESENTACIÓN	:	1, 4 y 10 y 20 litros	

* Referidos al 4-1001 Brillante.

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe encontrarse seca, libre de polvo, grasa, aceite, cera, jabón u otros contaminantes. Es conveniente eliminar totalmente pinturas anteriores.
- Sobre madera nueva y seca, se recomienda aplicar una base de 3 manos de barniz diluido según la siguiente tabla:
 - 1ra mano: 25% de barniz + 75% de Diluyente Cód. 01-0001;
 - 2da mano: 50% de barniz + 50% de Diluyente Cód. 01-0001;
 - 3ra mano: 75% de barniz + 25% de Diluyente Cód. 01-0001;y terminar con 2 manos puras de barniz.
- Se recomienda diluir sólo la cantidad a utilizar, y no incorporar el producto diluido al recipiente de origen.
- Dejar secar 24 horas luego de cada mano.
- Antes de aplicar la mano siguiente, lijar suavemente en el sentido de la veta de la madera.
- Puede ser aplicado sobre barnices anteriores que estén en buenas condiciones, previo lijado.
- Agitar muy bien para homogeneizar el contenido del envase.
- Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete, ajustando convenientemente la dilución.
- Para más información, consulte la ficha técnica en www.stealcote.com.ar

ADVERTENCIAS

- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc., lo antes posible.
- Aplicar en ambientes bien ventilados o utilizar máscara de protección. No inhalar los vapores.
- En caso de contacto directo con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y consultar a un médico.
- En caso de ingestión, acuda en forma inmediata al médico.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener alejado del fuego, y/o de fuentes de calor intenso.
- **Producto inflamable de 2º. No apagar con agua. Utilizar extintores tipo BC, polvo químico ABC, o arena.**

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencias prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín, con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE