

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

DEMARCAACION VIAL NORMA IRAM - (29- 1234/1250)

Pintura acrílica reflectante de secado rápido y aplicación en frío, que posee una excelente resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

Especialmente recomendada para la demarcación de pavimentos de hormigón o de asfalto, rutas, calles, áreas fabriles, playas de estacionamiento, etc.

Este producto cumple con la Norma IRAM 1221 (05/92).

DATOS TÉCNICOS

TIPO: Acrílica Base Solvente

PESO ESPECÍFICO

: 1,42 gr/cm³

CONTENIDO DE SÓLIDOS

: Por peso :

mínimo 70%

Por volumen :

51,0 ± 1%

TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA) :

Al tacto :

5 minutos

Para repintar :

20 minutos

Duro :

20 minutos

Liberar al tránsito :

20 minutos

COLOR

: Blanco, Amarillo y Verde

BRILLO

: Semimate

ESTABILIDAD EN EL ENVASE

: 1 año

RENDIMIENTO TEORICO

: 2,55 m²/ l para 200 µ de película seca

(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)

DILUYENTE

: Diluyente 39-2

PRESENTACIÓN

: 4 y 20 litros

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie debe encontrarse seca, libre de óxido, polvo, grasa, aceite, cera, jabón u otros contaminantes.
- Sobre superficies cementicias nuevas es necesario realizar previamente un tratamiento con una solución de 1 parte de ácido muriático comercial en 3 partes de agua. Dejar actuar 5 minutos y enjuagar con abundante agua limpia hasta eliminar la acidez (Ph 7). Dejar secar.
- **Aplicar la primera mano con una dilución del 50%, a fin de lograr una correcta penetración en el sustrato.**
Luego aplicar 1 ó 2 manos con una dilución de hasta un 10% como máximo.
- Para lograr el efecto reflectante, incorporar a la pintura **Esferas Efecto Reflectante Steelcote (cód. 33-0153)**, a razón de 300 grs / litro de pintura. Mezclar bien.
Mantener agitación constante durante la aplicación.
- Para obtener –además– la “reflectancia inicial” es necesario sembrar dichas esferas inmediatamente después de aplicar la última mano, sobre la pintura fresca, a razón de 150 grs / litro (o 350 grs / m²).
- Puede ser aplicado a pincel, rodillo o máquinas viales de aplicación en frío, ajustando convenientemente la viscosidad. **Utilizar únicamente Diluyente Demarcación Vial Steelcote (Cód. 39-0002).**
- Tiempo de repintado: 20 minutos (a 25°C y 50% HRA).
- Para la limpieza de los elementos utilizar **Diluyente Demarcación Vial Steelcote (Cód. 39-0002).**
- Para más información consulte www.steelcote.com.ar

ADVERTENCIAS

- Aplicar en ambientes bien ventilados, o utilizar máscara de protección adecuada.
- Evitar el contacto directo con la piel. Utilizar guantes adecuados (vinilo o PVC). En caso de contacto, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Evitar contacto con los ojos. En caso de salpicaduras, lavar con abundante agua y acudir inmediatamente al médico.
- En caso de ingestión, acudir en forma inmediata al médico.
- Mantener alejado del alcance de los niños.
- Mantener alejado del fuego, y/o de fuentes de calor intenso.
- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc., lo antes posible.
- **Producto inflamable de 2º.** No apagar con agua. Utilizar extintores tipo BC, polvo químico ABC, o arena.

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencia prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE.