

HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

LÁTEX EXTERIOR (Acrílico) - (10-1034)

Producto formulado con polímeros y pigmentos de alta resistencia a los agentes atmosféricos, que le otorgan máxima resistencia a la intemperie.

Se destaca su alto cubritivo, máxima lavabilidad y gran resistencia a la adherencia de polvo y/o suciedad ambiental.

Especialmente desarrollado para su aplicación en muros exteriores, brindando terminaciones de altísima calidad.

DATOS TÉCNICOS

TIPO: Polímeros acrílico en emulsión.

PESO ESPECÍFICO	:	1,250 Kg/l		
VISCOSIDAD	:	Inicial	:	85/90 U.K.
CONTENIDO DE SÓLIDOS	:	Por peso	:	48,5 %
TIEMPO DE SECADO (25° C, 50% HRA)	:	Para repintar	:	4/6 horas
		Duro	:	24 horas

TEMPERATURA DE APLICACION	:	Mayor a 5°C
COLOR	:	Blanco
BRILLO	:	Satinado
ESTABILIDAD EN EL ENVASE	:	6 meses
RENDIMIENTO TEORICO	:	10 m ² / lt y mano
(No se contemplan mermas de aplicación, rugosidad del sustrato, etc.)		
METODO DE aplicación	:	Pincel, rodillo o soplete Air-less
DILUYENTE	:	Agua
PRESENTACION	:	4, 10 y 20 litros

INSTRUCCIONES DE USO

- La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de óxido, polvos, grasas, aceites, ceras, jabónes u otros contaminantes.
- Agitar muy bien para homogeneizar el contenido del envase .
- Puede ser aplicado a pincel, rodillo o soplete airless, ajustando convenientemente la viscosidad.
- Deben transcurrir de 4 a 6 horas entre manos.

ADVERTENCIAS

- Limpiar las herramientas, manchas, salpicaduras, etc. lo antes posible.
- Aplicar en ambientes bien ventilados.
- En caso de contacto directo con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
- En caso de salpicaduras en los ojos , lavar con abundante agua y llamar al médico.
- Mantener alejado del fuego y de fuentes de calor intenso.
- Producto no Inflamable.**

La información suministrada es el resultado de ensayos y de experiencia prácticas obtenidas al momento de la impresión del presente boletín con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas específicas, rogamos dirigirse al Departamento Técnico de STEELCOTE.